

BARNIZ SINTÉTICO:

Barniz brillo a base de resinas alquídicas especiales para proporcionar las máximas exigencias en cuanto a resistencia a los agentes atmosféricos, retención de brillo, caleo, etc.

PROPIEDADES

- Excelente brochabilidad.
- Buena flexibilidad y dureza superficial.
- Resistente a los nocivos efectos de la intemperie. Directamente utilizable como base para la realización de multitud de colores a través de nuestro Sistema Tintométrico ESENCIA.

USOS

- Interior- exterior.
- Barniz de madera ideal para la decoración y protección de ambientes expuesto a una elevada agresividad, como:
 - o zonas costeras
 - o zonas de elevada polución.
- Aplicable en todo tipo de soportes tales como:
 - o Puertas.
 - o Ventanas.
 - o Contraventanas.
 - o Barandillas.
 - o Marcos, etc.

DATOS TÉCNICOS

Acabado	Brillante.
Aspecto	Transparente, ligeramente coloreado.
Colores	Carta de Barnices ISAVAL.
Viscosidad	200-275 segundos (Copa Ford nº 4).
Volumen en sólidos	58 %
Densidad	0.92 ± 0.05 Kg./litro.
COV	Cat(A/e): 400 g/l (2010). Contenido máximo producto 380 g/l.
Rendimiento	10 – 14 m ² /litro y mano. (Dependiendo del fondo y espesor de la capa).
Tiempo de secado	- Al tacto, 3 a 4 horas. - Repintado, 24 horas.

NORMAS DE APLICACIÓN

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Las superficies a pintar deben estar limpias, exentas de polvo, grasa, salitre, etc. Si estaba pintado anteriormente cuidar que la pintura anterior esté en buen estado y bien adherida.
- La aplicación puede hacerse a brocha, rodillo o pistola.
- Aplicación a brocha o rodillo: primera mano, diluir con un 5-10% de DISOLVENTE SINTÉTICOS (D-90), la segunda mano se aplica diluido al 5% o sin diluir.
- Aplicación a pistola: Diluir 0-10% con DISOLVENTE UNIVERSAL (D-10).
- No es recomendable pintar con tiempo lluvioso ni en las horas de máximo calor.
- No aplicar con temperaturas inferiores a 5° C ni con una humedad ambiental superior al 80%.

SOPORTES NUEVOS SIN PINTAR:Maderas nuevas:

- Eliminación de productos y residuos extraños.
- Se lijan perfectamente y después de eliminar toda la suciedad.
- Aplicación de una primera capa de TAPAPOROS ACQUA o BRISA BARNIZ MARINO diluido al 5 -10%.

- Aplicación de una o dos manos de BRISA BARNIZ MARINO a las diluciones indicadas.

SUPERFICIES PINTADAS:Maderas anteriormente barnizadas:

- Si el barniz está en buen estado, lijar suavemente y eliminar los residuos.
- Aplicar una mano tal cual.
- Si el barniz está en mal estado, eliminación con decapante QUITAPINTURAS UNIVERSAL.
- Proceder al pintado como si fueran superficies nuevas.

Maderas esmaltadas con esmalte sintético:

- Eliminación mediante decapado con nuestro QUITAPINTURAS UNIVERSAL
- Proceder al pintado como si fueran superficies nuevas.

APLICACIÓN

Manualmente mediante brocha, rodillo o pistola.

ELIMINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de residuos. Analizar posibles métodos de revalorización o reciclado. No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos. Los residuos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes. Los envases vacíos y embalajes deben eliminarse de acuerdo con las legislaciones vigentes. La neutralización o destrucción del producto ha de realizarse mediante incineración controlada en plantas especiales de residuos químicos, pero de acuerdo con las reglamentaciones locales.

SEGURIDAD

Al tratarse de un producto al disolvente se debe aplicar con buena renovación de aire y con las medidas de protección necesarias.

Preservar los envases de las altas temperaturas y de la exposición directa al sol.

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación.

En caso de contacto con los ojos lavar con agua limpia y abundante.

Tóxico por ingestión.

Mantener fuera del alcance de los niños.